

№	Обозначение марки магнита ПК ММТ	(BH)max		B _r		H _{сb}		H _{сj}		Максимальная рабочая температура
		кДж/м ³	МГсЭ	Тл	кГс	кА/м	кЭ	кА/м	кЭ	
1	N52	394	50	1,44	14,4	835	10,5	876	11	60 °C
2	N30	223	28	1,08	10,8	780	9,1	955	12	80 °C
3	N33	247	31	1,13	11,3	836	10,5	955	12	
4	N35	263	33	1,17	11,7	868	10,9	955	12	
5	N38	287	36	1,21	12,1	899	11,3	955	12	
6	N40	302	38	1,25	12,5	923	11,6	955	12	
7	N42	318	40	1,28	12,8	923	11,6	955	12	
8	N45	342	43	1,32	13,2	876	11	955	12	
9	N48	366	46	1,38	13,8	835	10,5	876	11	
10	N50	376	47	1,4	14,0	835	10,5	880	11	
11	N30M	223	28	1,08	10,8	780	9,8	1114	14	100 °C
12	N33M	239	30	1,14	11,4	820	10,3	1114	14	
13	N35M	263	33	1,17	11,7	860	10,8	1114	14	
14	N38M	287	36	1,22	12,2	860	10,8	1114	14	
15	N40M	302	38	1,26	12,6	860	10,8	1114	14	
16	N42M	318	40	1,29	12,9	836	10,5	1114	14	
17	N45M	342	43	1,33	13,3	836	10,5	1114	14	
18	N48M	358	45	1,37	13,7	836	10,5	1114	14	
19	N30H	223	28	1,08	10,8	780	9,8	1353	17	120 °C
20	N33H	247	31	1,13	11,3	836	10,5	1353	17	
21	N35H	263	33	1,17	11,7	868	10,9	1353	17	
22	N38H	287	36	1,21	12,1	899	11,3	1353	17	
23	N40H	302	38	1,24	12,4	923	11,6	1353	17	
24	N42H	318	40	1,28	12,8	923	11,6	1353	17	
25	N45H	334	42	1,32	13,2	955	12	1353	17	
26	N30S	223	28	1,08	10,8	780	9,8	1595	20	150 °C
27	N33S	247	31	1,13	11,3	844	10,6	1595	20	
28	N35S	263	33	1,17	11,7	876	11	1595	20	
29	N38S	287	36	1,21	12,1	907	11,4	1595	20	
30	N40S	302	38	1,24	12,4	939	11,8	1595	20	
31	N42S	326	41	1,3	13	963	12	1595	20	
32	N28U	207	26	1,02	10,2	764	9,6	1990	25	180 °C
33	N30U	223	28	1,08	10,8	812	10,2	1990	25	
34	N33U	247	31	1,13	11,3	852	10,7	1990	25	
35	N35U	268	33	1,17	11,7	860	10,8	1990	25	
36	N38U	279	35	1,22	12,2	908	11,4	1990	25	
37	N40U	303	38	1,26	12,6	940	11,8	1990	25	
38	N26E	191	24	1	10	764	9,6	2400	30	200 °C
39	N28E	207	26	1,04	10,4	780	9,8	2400	30	
40	N30E	223	28	1,08	10,8	812	10,2	2400	30	
41	N33E	248	31	1,14	11,4	835	10,5	2400	30	
42	N35E	263	33	1,17	11,7	860	10,8	2400	30	
43	N28A	207	26	1,04	10,4	796	10	2785	35	240 °C
44	N30A	223	28	1,08	10,8	828	10,4	2785	35	
45	N32A	239	30	1,14	11,4	867	10,9	2785	35	
46	N34A	255	32	1,17	11,7	860	10,5	2785	35	
47	N35AH	263/287	33/35	1,17/1,21		860/915	10.8/11.5	2785	35	240 °C

* - приведены минимально допустимые значения параметров марок магнитов